

Применение

Бумага, картон, клейкая бумага, металл, ПВХ-пленка, древесина, стекло, кожа.

Промышленное применение: для печати на стальных бочках, банках, огнетушителях, и т.д.

Поверхность

Сатиновый глянец (глянцевый блеск).

Сушка

При испарении растворителей, 4 минуты на воздухе, мгновенное высыхание при туннельной сушке. После сушки допускается штабелирование отпечатанных изделий.

Разжижение

CF 1000 – быстрый растворитель.
CF 2000 – стандартный растворитель.
CF 3000 – медленный растворитель.
CF 4000 – медленный растворитель.
CF 5000 – медленный растворитель.
CF 8000 – сверхмедленный растворитель.
Среднее к-во растворителя: +/-20%.

Удаление краски

Растворители СТ 1000, СТ 1000/1

Пленка

Устойчивая к растворителям.

Трафаретная сетка

P77-P120

Укрывистость краски

+/-40 м²/литр, в зависимости от используемой сетки.

Хранение

Без ограничений.

Цвета

Доступны все цвета по запросу

Совместимость с надпечаткой

Отличная. Небольшое увеличение блеска. Высыхание второго слоя происходит медленнее первого.

Устойчивость к свету и погодным условиям

Высокая (все цвета серии).

Смешивание

Допустимо смешивание всех цветов серии.

Сопутствующая продукция

- Прозрачная основа CF 150. Для увеличения яркости краски, снижает светопрочность и непрозрачность.
- Высокоглянцевый лак CF 1501 HG. Обеспечивает блеск и повышенное сопротивление царапанию поверхности.
- Компаунд CF 160. Повышает детализацию печати, добавляется в пропорции 10%.
- Медленный гелевардер CF 1702. Очень эффективен против высыхания. Добавляется в пропорции +/-10%.
- Антистатик AS 1000.

Всегда отпечатывайте пробный экземпляр перед запуском серии в работу.



INTER
ACTIO

ООО "ИНТЕР АКТИО"
г. Уфа, ул. Карла Маркса 37 к. 3, офис 404
Тел.: +7 (347) 291-12-70
www.inter-actio.ru
ufa@inter-actio.com

Приведенные данные получены в результате множества испытаний и тестов. Тем не менее, Производитель не дает гарантии соответствия этих характеристик для всех возможных случаев. Обратитесь к нам за консультацией.